FE-NI-LE Fe-Niedriglegierter-Stahl 14.12.10 15:05

	C	Si	Mn	P	S	Cr	Ni	Mo	V	Cu
1	0.592	0.334	0.794	0.0189	0.0170	0.118	0.0152	0.0128	.00635	0.0477
2	0.543	0.297	0.748	0.0197	0.0173	0.115	0.0155	0.0134	.00618	0.0265
3	0.550	0.273	0.726	0.0223	0.0207	0.114	0.0157	0.0126	.00629	0.0145
4	0.536	0.264	0.715	0.0215	0.0181	0.121	0.0167	0.0121	.00623	0.0182

	Nb	Ti	Al	Co	W	Pb	Sn	B	Fe
1	<.00105	.00135	0.0440	<.00122	<.00812	<.00031	.00108	.00068	97.99
2	<.00105	.00121	0.0410	<.00122	<.00812	<.00031	.00147	.00082	98.14
3	<.00105	.00131	0.0390	<.00122	<.00812	<.00031	.00179	.00143	98.19
4	<.00105	.00119	0.0384	<.00122	<.00812	<.00031	.00128	.00113	98.22

FE-NI-LE Fe-Niedriglegierter-Stahl 14.12.10 15:05

Mittelwert von 4 Abfunkungen

	C	Si	Mn	P	S	Cr	Ni	Mo	V	Cu
Min										
X	0.555	0.292	0.746	0.0206	0.0183	0.117	0.0158	0.0127	.00626	0.0267
Max										

	Nb	Ti	Al	Co	W	Pb	Sn	B	Fe
Min									
X	<.00105	.00126	0.0406	<.00122	<.00812	<.00031	.00141	.00102	98.13
Max									